

YORK

cuir

Propriété

Épaisseur	1,3/1,5 mm
Source	Bovin
Provenance	européenne et extra-européenne
Type de tannage	Aux Sels de chrome
Type de teinture	à l'aniline passant dans des tonneaux
Type de finition	pigments à l'eau
Typologie	fleur légèrement corrigée et imprimée

En général le cuir peut présenter des marques et des imperfections, telles que cicatrices, rugosité, différence de brillant ou de tonalité de coloris ; celles-ci ne doivent pas être considérées comme des défauts mais comme des caractéristiques distinctives qui déterminent l'unicité et la beauté naturelle du matériau.

Our leather is processed in conformity with REACH regulation

Caractéristiques physico-mécaniques

solidité au frottement sec	ISO 11640	500 cycles value 4 grey scale
solidité au frottement humide	ISO 11640	250 cycles value 4/5 grey scale
solidité à la lumière	UNI EN ISO 105 B02	Value > 7 Blu scale
Adhésivité de la couche de finition	UNI EN ISO 11644	9,3 N/cm
résistance aux flexions	ISO 5402	> 50.000 cycles
résistance à la lacération	UNI EN ISO 3377-1	> 89 N/mm

Ils peuvent présenter des différences de ton de coloris en fonction du bain de production. La société décline toute responsabilité pour ces variations. Exposés au fil du temps à la lumière du soleil, ils peuvent être sujets à des altérations de coloris.

Résistance au feu

British Standard BS 5852 Part I (1979) NI/0: Cigarette Test NI/1: Match Test	pass
TB 117-A11@2013:2013 Cigarette Test (California)	pass

Lavage

Pour l'entretien normal et pour les interventions de nettoyage, utiliser toujours un chiffon sec ou humide avec un peu d'eau chaude qui ne laisse pas de peluches. Il est conseillé d'éliminer dès que possible les saletés qui se déposent sur le revêtement à l'aide d'une brosse à soies douces. N'utiliser ni pailles ou brosses de fer ni autres produits abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants (acétone, trichloréthylène, ammoniac).



Finitions



301 York

302 York

303 York

304 York

305 York

306 York

307 York

308 York

309 York



310 York

À cause de variations lors des réglages des écrans et l'ajustement des couleurs, les images ne correspondent pas à la réalité de manière fidèle. Il est conseillé de demander l'échantillon réel avant de commander.

Ces valeurs sont à titre indicatif et en toute bonne foi et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contraignantes. L'utilisation du produit doit être évalué en fonction de ce qui doit être réalisé. La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre. Toute différence avec la liste de prix actuelle ne constitue pas un motif de contestation.