

YORK

pelle

Proprietà	
Spessore	1,3/1,5 mm
Origine animale	Bovino
Provenienza	Europea ed Extraeuropea
Tipo di concia	Ai Sali di cromo
Tipo di tintura	All'anilina passante in botte
Tipo di rifinitura	Pigmenti all'acqua
Tipologia	Fiore leggermente corretto e stampato

Normalmente la pelle può presentare segni ed imperfezioni, quali cicatrici, rugosità, diversità di lucentezza o di tonalità di colore; questi non sono da considerarsi difetti bensì caratteristiche distintive che determinano l'unicità e la naturale bellezza del materiale.

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH

Caratteristiche fisico-chimiche		
solidità allo sfregamento secco	ISO 11640	500 cicli valore 4 scala dei grigi
solidità allo sfregamento umido	ISO 11640	250 cicli valore 4/5 scala dei grigi
solidità alla luce	UNI EN ISO 105 B02	Valore > 7 scala dei Blu
adesività dello strato di rifinitura	UNI EN ISO 11644	9,3 N/cm
resistenza alle flessioni	ISO 5402	> 50.000 cicli
resistenza alla lacerazione	UNI EN ISO 3377-1	> 89 N/mm

Possono presentare differenze di tono di colore in funzione del diverso bagno di produzione. L'azienda non è in alcun modo responsabile di tali variazioni. Esposti nel tempo alla luce del sole, possono essere soggetti ad alterazioni di colore.


Resistenza al fuoco	
British Standard BS 5852 Part I (1979) NI/0: Cigarette Test NI/1: Match Test	pass
TB 117-A11@2013:2013 Cigarette Test (California)	pass

Lavaggio

Per la manutenzione normale e per gli interventi di pulizia usare sempre un panno asciutto o umido con un pò di acqua calda che non lasci pelucchi. Si consiglia di rimuovere il più presto possibile le sporcizie che si depositano sul rivestimento utilizzando una spazzola morbida. Non usare pagliette o spazzole in ferro o altri prodotti abrasivi o contenenti alcool o solventi (acetone, trielina o ammoniaca).



Finiture



A causa di variazioni nelle regolazioni dei monitor e bilanciamento dei colori, le immagini non sono una corrispondenza fedele della realtà. Si consiglia di richiedere il campione reale prima di ordinare.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.