

PARIS

tessuto cat.B

Proprietà

Composizione	PILE 50 RAYON - POLYESTER 50 / GROUND 100 POLYESTER
Altezza	140 cm
Peso	700±50 gr/mtl

Differenze di tonalità, altezza pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili in quanto dovute all'artigianalità della lavorazione. Non costituiscono difetto, ma sono ulteriore indice della qualità artigianale del prodotto.

Variazioni dimensioni ai lavaggi

lavaggio a secco	UNI 9294	Trama -0,6% Ordito -0,6%
------------------	----------	-----------------------------

Solidità del colore

solidità allo sfregamento secco	UNI EN ISO 105X12	4/5
solidità allo sfregamento umido	UNI EN ISO 105X12	4/5
solidità alla luce	ISO 105 B 02	5

Caratteristiche fisico-chimiche

pilling	ISO 12945-2	4
resistenza delle cuciture	BS 3320:1998,6 MM SEAM OPENING	Ordito NSS/> 20 Trama NSS/> 20
resistenza all'abrasione	ISO 12947-2-4	25.000 martindale End point at rubs
resistenza alla lacerazione	UNI EN ISO 13937-3	Ordito 125,1 N Trama 77,8 N
resistenza alla trazione	UNI EN ISO 13934-1	Ordito(kg) 217,3 Trama (kg) 145,9

Resistenza al fuoco BS 5852

Cigarette test	SCHEDULE 4 PART 1	pass
Butane flame	SCHEDULE 5 PART 1	pass
California Technical Bulletin 117	2013+2015	pass

Lavaggio



Finiture



532 Paris

533 Paris

534 Paris

535 Paris

536 Paris

A causa di variazioni nelle regolazioni dei monitor e bilanciamento dei colori, le immagini non sono una corrispondenza fedele della realtà. Si consiglia di richiedere il campione reale prima di ordinare.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.